



TEC™ C90N

Adhesivo de Contacto base Policloropreno de uso universal sin tolueno.

VENTAJAS

- Fuerza de adherencia inmediata
- Alta pegajosidad
- Muy buena resistencia a la humedad y a los cambios de temperatura
- Sin tolueno.

UTILIZACION

- Para unir pavimentos de PVC, caucho, corcho, Linóleoum,
- Para trabajos generales que se realizan dentro de la industria de la madera,
- Pegado de laminados plásticos, cuero, piel y gomas en general. Es
- En la industria del Automóvil, constructores de Carrocerías, y en la Construcción.
- En ebanistería para el pegado de laminados plásticos.

En caso de duda respecto a las aplicaciones por favor tomar contacto con nuestro servicio técnico.

CARACTERISTICAS GENERALES

Base	Caucho
Consumo :	Aprox 120-140 gr/m2 por cara y en húmedo
Tiempo de secado	Aproximadamente 60 minutos.
Temperatura mínima de empleo	+ 10°C
Conservación	Puede ser almacenado 12 meses en los envases originales cerrados y a temperatura entre 10 y 25°C. Es sensible al frío y puede gelificar a temperaturas inferiores a 10°C. Con calentamiento suave y agitación, recupera su estado original.
Etiquetado	Inflamable
Ficha de datos de seguridad	Disponible bajo demanda

SOPORTE

Las superficies deben estar limpias, secas y sin materias extrañas. Se recomienda la igualación de la superficie con pasta niveladora. La humedad en las soleras no debe superar el 2,5 %. En soleras polvorientas ó porosas, debe darse una imprimación de una mezcla de C-90-N-ST y disolvente swift@clean 4038, a partes iguales y dejar secar unos 20 minutos. En superficies muy absorbentes conviene dar una segunda capa a los 30 minutos de aplicar la primera.

www.tecspecialty.com/europe



H.B. Fuller Adhesives France SAS – 56, rue du Général de Gaulle – 67250 Surbourg - France

IMPORTANTE: La información, especificaciones, procedimientos y recomendaciones de este folleto (la "información") se basan en nuestra experiencia y la consideramos cierta. No se ofrece ninguna garantía ni aseveración de la exactitud o integridad de la información ni que el uso del producto pueda evitar daños o perjuicios ni dar los resultados deseados. Es responsabilidad exclusiva del comprador comprobar y determinar la adecuación del producto para el uso previsto. Las pruebas deben repetirse si los materiales o las condiciones cambian de cualquier forma. Ningún empleado, distribuidor ni agente está autorizado a cambiar estos datos ni a ofrecer una garantía de rendimiento

NOTA PARA LOS USUARIOS: al solicitar/recibir el producto, usted acepta las **Condiciones Generales de Venta de H.B. Fuller vigentes en su región. Le rogamos solicite una copia de este documento si no la ha recibido ya.** Estas Condiciones Generales de Venta contienen cláusulas de exención de responsabilidad sobre garantías implícitas (incluyendo, pero no limitadas a, la exención de responsabilidad sobre la adecuación del producto a un fin determinado) y limitaciones de la responsabilidad. Se rechazan todos los demás términos. En cualquier caso, la **responsabilidad total agregada de H.B. Fuller** sobre cualquier reclamación o serie de reclamaciones como consecuencia del contrato, agravio (incluyendo la negligencia), incumplimiento de obligación legal, falsedad, responsabilidad objetiva o de cualquier otra naturaleza, **se limita a la sustitución de los productos afectados o al reembolso del importe del precio de venta de los mismos.** H.B. Fuller **no será responsable de daños por lucro cesante, pérdida de margen comercial, pérdida de contratos, interrupción del negocio, pérdida de fondo de comercio o cualquier otra pérdida indirecta o emergente** derivada de, o relacionada con, el suministro del producto.

Ninguna de las disposiciones del presente contrato excluirá o limitará la responsabilidad de H.B. Fuller por fraude, imprudencia temeraria, fallecimiento o daños personales debidos a una negligencia o incumplimiento de cualquier término implícito obligatorio.

CONDICIONES DE UTILIZACION

Temperatura de aplicación	La aplicación no debe realizarse cuando haya heladas ni mucho calor La temperatura ambiente ideal es entre +15°C y +25°C La colocación no debe hacerse en suelos que se estén calentando La calefacción debe interrumpirse como mínimo 48 horas antes de la ejecución
Temperatura mínima de trabajo	La temperatura del soporte y la temperatura ambiente deben ser como mínimo de +10°C
Higrometría máxima permitida: H.R. ≤ 75% (recomendada < 65%)	La humedad ambiente y la temperatura del soporte deben ser tales que no haya condensación en el soporte (punto de rocío)

APLICACION

Sobre el suelo y el pavimento se aplica con espátula dentada unacapa uniforme de adhesivo, transcurridos unos 10 minutos y hasta aprox. 60 minutos, dependiendo de la temperatura ambiente y de los materiales a unir, las superficies se unen firmemente, presionando de manera uniforme para eliminar bolsas de aire que puedan haber quedado en su interior.

Remover bien antes de usar.



H.B. Fuller Adhesives France SAS – 56, rue du Général de Gaulle – 67250 Surbourg - France

IMPORTANTE: La información, especificaciones, procedimientos y recomendaciones de este folleto (la "información") se basan en nuestra experiencia y la consideramos cierta. No se ofrece ninguna garantía ni aseveración de la exactitud o integridad de la información ni que el uso del producto pueda evitar daños o perjuicios ni dar los resultados deseados. Es responsabilidad exclusiva del comprador comprobar y determinar la adecuación del producto para el uso previsto. Las pruebas deben repetirse si los materiales o las condiciones cambian de cualquier forma. Ningún empleado, distribuidor ni agente está autorizado a cambiar estos datos ni a ofrecer una garantía de rendimiento

NOTA PARA LOS USUARIOS: al solicitar/recibir el producto, usted acepta las **Condiciones Generales de Venta de H.B. Fuller** vigentes en su región. Le rogamos solicite una copia de este documento si no la ha recibido ya. Estas Condiciones Generales de Venta contienen cláusulas de exención de responsabilidad sobre garantías implícitas (incluyendo, pero no limitadas a, la exención de responsabilidad sobre la adecuación del producto a un fin determinado) y limitaciones de la responsabilidad. Se rechazan todos los demás términos. En cualquier caso, la **responsabilidad total agregada de H.B. Fuller** sobre cualquier reclamación o serie de reclamaciones como consecuencia del contrato, agravio (incluyendo la negligencia), incumplimiento de obligación legal, falsedad, responsabilidad objetiva o de cualquier otra naturaleza, **se limita a la sustitución de los productos afectados o al reembolso del importe del precio de venta de los mismos.** H.B. Fuller **no será responsable** de **daños por lucro cesante, pérdida de margen comercial, pérdida de contratos, interrupción del negocio, pérdida de fondo de comercio o cualquier otra pérdida indirecta o emergente** derivada de, o relacionada con, el suministro del producto.

Ninguna de las disposiciones del presente contrato excluirá o limitará la responsabilidad de H.B. Fuller por fraude, imprudencia temeraria, fallecimiento o daños personales debidos a una negligencia o incumplimiento de cualquier término implícito obligatorio.