



TEC™ 233

Adhesivo de contacto de alto desempeño, desarrollado para el encolado de perfiles, rodapiés y otros.

VENTAJAS

- Fuerza de adherencia inmediata
- Alta pegajosidad
- Muy buena resistencia a la humedad y a los cambios de temperatura
- Bajo consumo
- Sin tolueno.
- Valido para la aplicación sobre suelos radiantes

UTILIZACION

Para trabajos de instalación de suelos y muros en locales interiores y encolado de materiales resistentes a los disolventes, como pueden ser

- Para unir pavimentos de PVC (No sensibles a la migración de plastificantes)
- Caucho
- Linóleoum,
- Para perfiles y rodapiés

También válido para madera y derivados, espumas fenólicas o de poliuretano, poliéster, PVC rígido, aluminio.

Atención: No resulta adecuado para el pegado de poliestireno expandido y otros materiales sensibles a los disolventes
En caso de duda respecto a las aplicaciones por favor tomar contacto con nuestro servicio técnico.

CARACTERISTICAS GENERALES

Base	Caucho
Color :	Ambar
Consumo :	Aprox 150 gr/m ² por cara y en húmedo
Tiempo de aireación *	5 a 10 min.
Tiempo de secado *	Aproximadamente 45 minutos.
Temperatura de empleo	10°C- 30°C
Conservación	Puede ser almacenado 12 meses en los envases originales cerrados y a temperatura entre 10 y 25°C. Es sensible al frío y puede gelificar a temperaturas inferiores a 10°C. Con calentamiento suave y agitación, recupera su estado original.
Etiquetado	Caja de 6 botes metálicos de 0.65 Kgs Botes metálicos de 6 y 12 Litros
Envases :	
Ficha de datos de seguridad	Disponible bajo demanda

*Los valores mencionados han sido obtenidos en condiciones de laboratorio y deben ser considerados tan sólo como indicativos, teniendo en cuenta las variables condiciones de aplicación (Absorción del soporte, temperatura, higrometría...)

www.tecspecialty.com/europe



H.B. Fuller Adhesives France SAS – 56, rue du Général de Gaulle – 67250 Surbourg - France

IMPORTANTE: La información, especificaciones, procedimientos y recomendaciones de este folleto (la "información") se basan en nuestra experiencia y la consideramos cierta. No se ofrece ninguna garantía ni aseveración de la exactitud o integridad de la información ni que el uso del producto pueda evitar daños o perjuicios ni dar los resultados deseados. Es responsabilidad exclusiva del comprador comprobar y determinar la adecuación del producto para el uso previsto. Las pruebas deben repetirse si los materiales o las condiciones cambian de cualquier forma. Ningún empleado, distribuidor ni agente está autorizado a cambiar estos datos ni a ofrecer una garantía de rendimiento

NOTA PARA LOS USUARIOS: al solicitar/recibir el producto, usted acepta las **Condiciones Generales de Venta de H.B. Fuller** vigentes en su región. Le rogamos solicite una copia de este documento si no la ha recibido ya. Estas Condiciones Generales de Venta contienen cláusulas de exención de responsabilidad sobre garantías implícitas (incluyendo, pero no limitadas a, la exención de responsabilidad sobre la adecuación del producto a un fin determinado) y limitaciones de la responsabilidad. Se rechazan todos los demás términos. En cualquier caso, la **responsabilidad total agregada de H.B. Fuller** sobre cualquier reclamación o serie de reclamaciones como consecuencia del contrato, agravio (incluyendo la negligencia), incumplimiento de obligación legal, falsedad, responsabilidad objetiva o de cualquier otra naturaleza, se limita a la **sustitución de los productos afectados o al reembolso del importe del precio de venta de los mismos**. H.B. Fuller no será responsable de daños por lucro cesante, pérdida de margen comercial, pérdida de contratos, interrupción del negocio, pérdida de fondo de comercio o cualquier otra pérdida indirecta o emergente derivada de, o relacionada con, el suministro del producto.

Ninguna de las disposiciones del presente contrato excluirá o limitará la responsabilidad de H.B. Fuller por fraude, imprudencia temeraria, fallecimiento o daños personales debidos a una negligencia o incumplimiento de cualquier término implícito obligatorio.

SOPORTE

- Los soportes pueden ser absorbentes o no absorbentes pero han de ser sanos, estables, limpios, secos y no sujetos a remotes de humedad, resistentes a la tracción y no fisurados
- Para revestimientos plásticos y/o sensibles a la migración de plastificantes es necesario aplicar nuestra cola TEC 222
- Los soportes han de estar conformes a las normas y textos en vigor (DTU, CTU y guías) y código técnico de la construcción. Tomar las medidas necesarias en caso de deficiencia

Nota :

- El film fino de cola no podrá compensar las deficiencias de la superficie.
- El encolado por este medio de materiales con reverso rugosos o estructurado no está permitido
- Los materiales a encolar pueden ser permeables o cerrados
- Las caras a ensamblar deben estar limpias y lisas.

Ejemplos de tratamientos :

- El soporte se habrá tratado y preparado previamente:
 - Baldosas de hormigón y revestimiento de cemento: con ayuda de una pasta niveladora P2, P3 o P4 de nuestra gama según el destino de los locales
 - Soportes de madera o paneles de aglomerado: con ayuda de una pasta niveladora con fibra de nuestra gama o con nuestro producto de interposición listo para usar TEC™ 900 DSP
 - Revestimiento de anhidrita: con nuestra pasta niveladora para retoques autonivelante TEC™ 920 ALPHY.
 - Otros soportes: consúltenos.

CONDICIONES DE UTILIZACION

Temperatura de aplicación	La aplicación no debe realizarse cuando haya heladas ni mucho calor La temperatura ambiente ideal es entre +15°C y +25°C La colocación no debe hacerse en suelos que se estén calentando La calefacción debe interrumpirse como mínimo 48 horas antes de la ejecución
Temperatura mínima de trabajo	La temperatura del soporte y la temperatura ambiente deben ser como mínimo de +10°C
Higrometría máxima permitida: H.R. ≤ 75% (recomendada < 65%)	La humedad ambiente y la temperatura del soporte deben ser tales que no haya condensación en el soporte (punto de rocío)

APLICACION

- Mezclar bien la cola y aplicar un film fino y regular sobre las dos superficies con la ayuda de una espátula dentada de diente fino o u pincel para perfiles y rodapiés.
- Para ciertos soportes muy absorbentes (Madera) se hará necesario aplicar dos capas con 15 minutos de intervalo.
- Dejar lairear la cola hasta que esta no se transfiera a la punta de los dedos, en torno a 5- 10 minutos, dependiendo de la temperatura y la cantidad de cola aplicada.
- El tiempo abierto es de entorno a 60 minutos.
- Pasar un rodillo destinado a eliminar el aire aprisionado bajo el revestimiento y asegurar la unión perfecta entre los materiales sobre toda la superficie a ser pegada
- Limpiar los útiles de trabajo con la ayuda de nuestros disolventes 695 o 676
- La apertura al tráfico es inmediata. LA fuerza de pegado definitiva es al cabo de 3 o 4 días, pero el revestimiento puede ser sometido a un uso normal al cabo de 24 horas.

SISTEMA DE CALEFACCION RADIANTE

TEC™ 233 puede aplicarse sobre un sistema de calefacción radiante. Consultar el código de edificación (DTU) correspondiente para informarse sobre el procedimiento de primer encendido y sobre el tiempo de apagado de la calefacción antes de la puesta y el de encendido después de las obras.

Recomendaciones:

Todos los trabajos deben ejecutarse de acuerdo con el documento técnico unificado (DTU), el código de edificación (CPT), los reglamentos profesionales vigentes, según las fichas técnicas respectivas de nuestros productos y respetando las directivas de colocación del fabricante del revestimiento recomendadas en la guía de aplicación, fichas técnicas y otros documentos.



H.B. Fuller Adhesives France SAS – 56, rue du Général de Gaulle – 67250 Surbourg - France

IMPORTANTE: La información, especificaciones, procedimientos y recomendaciones de este folleto (la "información") se basan en nuestra experiencia y la consideramos cierta. No se ofrece ninguna garantía ni aseveración de la exactitud o integridad de la información ni que el uso del producto pueda evitar daños o perjuicios ni dar los resultados deseados. Es responsabilidad exclusiva del comprador comprobar y determinar la adecuación del producto para el uso previsto. Las pruebas deben repetirse si los materiales o las condiciones cambian de cualquier forma. Ningún empleado, distribuidor ni agente está autorizado a cambiar estos datos ni a ofrecer una garantía de rendimiento

NOTA PARA LOS USUARIOS: al solicitar/recibir el producto, usted acepta las **Condiciones Generales de Venta de H.B. Fuller** vigentes en su región. Le rogamos solicite una copia de este documento si no la ha recibido ya. Estas Condiciones Generales de Venta contienen cláusulas de exención de responsabilidad sobre garantías implícitas (incluyendo, pero no limitadas a, la exención de responsabilidad sobre la adecuación del producto a un fin determinado) y limitaciones de la responsabilidad. Se rechazan todos los demás términos. En cualquier caso, **la responsabilidad total agregada de H.B. Fuller** sobre cualquier reclamación o serie de reclamaciones como consecuencia del contrato, agravio (incluyendo la negligencia), incumplimiento de obligación legal, falsedad, responsabilidad objetiva o de cualquier otra naturaleza, **se limita a la sustitución de los productos afectados o al reembolso del importe del precio de venta de los mismos.** H.B. Fuller **no será responsable** de daños por lucro cesante, pérdida de margen comercial, pérdida de contratos, interrupción del negocio, pérdida de fondo de comercio o cualquier otra pérdida **indirecta o emergente** derivada de, o relacionada con, el suministro del producto.

Ninguna de las disposiciones del presente contrato excluirá o limitará la responsabilidad de H.B. Fuller por fraude, imprudencia temeraria, fallecimiento o daños personales debidos a una negligencia o incumplimiento de cualquier término implícito obligatorio.