

SECOR ANTIHUMEDAD

Descripción

Revestimiento antihumedad destinado a satisfacer una demanda de un producto impermeabilizante para revestir las superficies de albañilería en interiores, paredes, techos y suelos, y así resolver definitivamente los problemas de humedades. Impermeabiliza, al mismo tiempo que decora paredes de sótanos, estructuras de garajes, almacenes, fábricas y otros edificios en los que pueda haber problemas de humedad.

Propiedades

SECOR ANTIHUMEDAD se recomienda para impermeabilizar bloques de hormigón o cualquier otra superficie de albañilería. Rellena y recubre las minifisuras y seca en menos de dos horas.

Sus propiedades auténticamente antihumedad permiten aplicarla sobre una superficie de hormigón durante el período de curado, ó sobre una superficie húmeda. Puede incluso aplicarse sobre las pastas niveladoras antes de la colocación de pavimentos cuando se trate de soleras con tendencia a la filtración de humedades.

Características técnicas

Color	Blanco.
Viscosidad (Brookfield RVT, 20°C)	Aprox. 5.000 mPa.s
Contenido sólido	Aprox. 70%
Densidad a 20°C	Aprox. 1.5 g/cm ³
Punto de inflamación	Superior a 27 °C

Instrucciones de uso

Método de aplicación	A brocha o rodillo.
Gramaje	Aprox. 700 g/m ² por mano, depende de la rugosidad de la superficie.
Dilución	No debe diluirse, se presenta listo para su uso.

SECOR ANTIHUMEDAD debe aplicarse tal como se presenta. No admite ninguna dilución.

Remover bien el producto para homogeneizar el aspecto hasta la obtención de la consistencia y color, y remover regularmente durante la aplicación. Es aconsejable ventilación adecuada.

Una sola aplicación es suficiente en la mayoría de las superficies. Aplicar con rodillo ó brocha con un rendimiento de aproximadamente 700 g/m² y mano dependiendo de la rugosidad de la superficie. La aplicación a brocha debe hacerse de forma circular para obtener una penetración máxima y una mejor adherencia.



Instrucciones de uso

A continuación se dan unas pasadas verticales para uniformar y dar textura al revestimiento.

Para las superficies muy húmedas ó sujetas a grandes humedades son necesarias dos aplicaciones con un intervalo de 24 horas.

En el caso de paredes viejas, levantar con un cepillo metálico el polvillo y la pintura vieja de las paredes. La suciedad, manchas de aceites y grasas, se eliminan con un detergente enérgico para grasas. Aclarar completamente con agua limpia para eliminar toda traza de limpiador y materia suelta. Dejar secar.

Debe aplicarse sobre superficies libres de pinturas u otros revestimientos. Si quedan todavía lugares impregnados de polvillo, limpiar con agua fuerte (una solución al 10% en agua). Esperar 15 minutos, aclarar nuevamente con agua y dejar secar.

Garantía

SECOR ANTIHUMEDAD está garantizado después de haberlo aplicado por un período superior a los 6 años, siempre y cuando la aplicación esté hecha según nuestras instrucciones y sobre una superficie adecuadamente preparada. La abstención de reclamación durante el período de garantía constituirá una renuncia tácita a toda reclamación futura.

Higiene y seguridad

SECOR ANTIHUMEDAD es inflamable. Mantener alejado de las fuentes de ignición. Para más información consultar la hoja de seguridad facilitada por el fabricante.

Limpieza

Mientras el adhesivo está húmedo puede limpiarse con disolventes orgánicos. El adhesivo seco solo puede eliminarse con medios mecánicos.

Almacenamiento y caducidad

Herméticamente cerrado en los recipientes originales, al abrigo de la humedad y a una temperatura entre 10 - 25°C, puede conservarse como mínimo 12 meses. Coagula con el frío. Es reversible, por calor y agitación se puede devolver al estado original.