

## SEKROM ANTIHUMEDAD

---

**Descripción**

Revestimiento antihumedad destinado a satisfacer una demanda de un producto impermeabilizante para revestir las superficies de albañilería en interiores, paredes, techos y suelos, y así resolver definitivamente los problemas de humedades. Impermeabiliza, al mismo tiempo que decora paredes de sótanos, estructuras de garajes, almacenes, fábricas y otros edificios en los que pueda haber problemas de humedad.

---

**Propiedades**

SEKROM ANTIHUMEDAD se recomienda para impermeabilizar bloques de hormigón o cualquier otra superficie de albañilería. Rellena y recubre las minifisuras y seca en menos de dos horas. Sus propiedades auténticamente antihumedad permiten aplicarla sobre una superficie de hormigón durante el período de curado, ó sobre una superficie húmeda. Puede incluso aplicarse sobre las pastas niveladoras antes de la colocación de pavimentos cuando se trate de soleras con tendencia a la filtración de humedades.

---

**Características técnicas**

Base	Disolución de polímeros sintéticos
Color	Blanco
Viscosidad a 20 °C	Aprox. 5000 mPa.s
Contenido sólido	Aprox. 70%
Densidad a 20 °C	Aprox. 1.5 g/cm <sup>3</sup>

---

**Instrucciones de uso**

Método de aplicación	A brocha o rodillo
Consumo	Aprox. 700 g/m <sup>2</sup> por mano y dependiendo de la superficie

Agitar antes de usar. Durante el almacenamiento puede producirse una pequeña decantación que desaparece tras agitar. SEKROM ANTIHUMEDAD debe aplicarse tal como se presenta. No admite ninguna dilución.

En el caso de paredes viejas, levantar con un cepillo metálico el polvillo y la pintura vieja de las paredes. La suciedad, manchas de aceites y grasas, se eliminan con un detergente enérgico para grasas. Aclarar completamente con agua limpia para eliminar toda traza de limpiador y materia suelta. Dejar secar.

Debe aplicarse sobre superficies libres de pinturas u otros revestimientos. Si quedan todavía lugares impregnados de polvillo, limpiar con agua fuerte (una solución al 10% en agua). Esperar 15 minutos, aclarar nuevamente con agua y dejar secar.

Remover bien el producto para homogeneizar el aspecto hasta la obtención de la consistencia y color, y remover regularmente durante la aplicación. Es aconsejable ventilación adecuada.



<b>Dilución y limpieza</b>	Con disolvente orgánico, nunca con agua. El producto se presenta listo para su uso.
<b>Higiene y seguridad</b>	Es inflamable. Mantener alejado de fuentes de ignición. Para más información consultar la hoja de seguridad facilitada por el fabricante.
<b>Garantía</b>	SEKROM ANTIHUMEDAD está garantizado después de haberlo aplicado por un período superior a los 6 años, siempre y cuando la aplicación esté hecha según nuestras instrucciones y sobre una superficie adecuadamente preparada. La abstención de reclamación durante el período de garantía constituirá una renuncia tácita a toda reclamación futura.
<b>Almacenamiento y caducidad</b>	Estable durante al menos 12 meses herméticamente cerrada en los recipientes de origen. Almacenar entre 10 y 25°C protegida de las heladas. Coagula con el frío pero recupera por calentamiento suave y agitación.