



## TEC™ 605

Universalklebstoff, EC1 plus

### Eigenschaften

---

- sehr emissionsarm
- verarbeitungsfreundlich
- schnelle Anfangshaftung
- lange Einlegezeit
- stuhlrollenfest
- shampooonierbeständig nach RAL 991 A2
- geeignet auf Fussbodenheizungen



### Für das Kleben von

---

- Teppichen mit SBR-Schaumrücken
- Teppichen mit Jute- und synthetischem Zweitrücken
- Nadelfilz und Kugelgarn
- Linoleum in Bahnen und Korkment

### Technische Daten

---

Basis:	Kunstharz-Dispersion
Farbe:	Beige
Dichte:	ca. 1,44 g/cm <sup>3</sup>
Viskosität:	mittelviskos
Auftragsart:	Zahnpachtel TKB B1 – B2 je nach Rückenausstattung
Verbrauch:	375 - 490 g/m <sup>2</sup> , je nach Untergrund und Belagsart
Offene Zeit:	ca. 30 Minuten, abhängig von Untergrund, Temperatur und relativer Luftfeuchte
Endfestigkeit:	nach ca. 24 - 48 Stunden, abhängig von Temperatur, Untergrund, relativer Luftfeuchte und Belagsart
Reinigung:	im nassen Zustand mit Wasser
Lagerfähigkeit:	15 Monate
Lagerbedingungen:	gut verschlossen, bei Raumtemperatur
Frostempfindlichkeit:	ja
Feuergefährlich:	nein
Entsorgung:	Unter Beachtung der örtlichen Amtsvorschriften, flüssige Produktereste als Sondermüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Das entleerte, offene Gebinde mit eingetrockneten Produkterückständen einer Verbrennungsanlage zuführen. Metall-Traggriff vorgängig entfernen und als Altmetall entsorgen.

### Untergrund

---

Der Untergrund muss sauber, trocken, riss- und staubfrei sein. Feuchtigkeit und Raumbedingungen müssen der SIA Norm 253 entsprechen.

Bei staubenden, absandenden oder grobporigen Unterböden empfiehlt sich die Verwendung von TEC™ 044, EC1 (Verdünnungen siehe Merkblatt TEC™ 044). Anhydritestriche sind grundsätzlich vorzustreichen TEC™ 044 1:2 verdünnt mit Wasser. Ist eine Spachtelung erforderlich, so ist eine anhydritbasierende Spachtelmasse, z.B. TEC™ 925 Alphy direct zu verwenden.

Fussbodenheizungen: TEC™605 kann auf fussbodenbeheizten Konstruktionen verwendet werden. Mindestens 24 Stunden vor dem Verkleben die Heizung abschalten, frühestens 48 Stunden danach die Heizung wieder einschalten, stufenweise 5 °C pro Tag (Herstellerangaben beachten).

## Verarbeitung

---

### Vor Gebrauch gut umrühren!

Klebstoff mit Zahnspachtel vollflächig auf den Untergrund auftragen. Die Spachtelzahnung ist so zu wählen, dass eine vollflächige Benetzung der Rückseite erzielt wird, der Belag jedoch nicht „schwimmt“. Belag sofort anwalzen, Kopfenden und Längsnähte kräftig anreiben.

Bei wenig saugendem Untergrund ist eine kurze Wartezeit von max. 20 Minuten einzuhalten. Sollte der Belag nicht einwandfrei liegen, kann nach ca. 15 Minuten nochmals nachgerieben werden.

## Raumklima

---

Bei der Verarbeitung darf der Unterboden eine Temperatur von 16 °C, Raum, Belag und Klebstoff eine Temperatur von 18 °C nicht unterschreiten. Die relative Luftfeuchte darf 70% nicht überschreiten. Die Angaben der Bodenbelagshersteller in den Verlegeempfehlungen sind insbesondere bei Nadelflies und Linoleum zu beachten

## Gebindegrösse

---

13 kg

## Zur besonderen Beachtung

---

Die schriftlichen und mündlichen Anwendungsempfehlungen des Verkäufers, die zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund des derzeitigen Erkenntnisstands in Wissenschaft und Praxis gegeben werden, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, die Produkte des Verkäufers auf ihre Eignung für den vorgesehenen Gebrauch in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

Eine verbindliche Aussage bedarf einer objektbezogenen Beratung. Bitte beachten Sie die gültigen Normen sowie die technischen Merkblätter der weiteren Materialien.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Informationen für dieses Produkt ihre Gültigkeit!

[www.tec-swiss.com](http://www.tec-swiss.com) letztes Update 08.12.2017



H.B. Fuller Europe GmbH – Talacker 50 - CH-8001 Zürich

WICHTIG: Die bereitgestellten Informationen, Spezifikationen, Verfahren und Empfehlungen ("die Informationen") beruhen auf unserer Erfahrung, von deren Richtigkeit wir ausgehen. Es wird keine Erklärung, Garantie oder Gewährleistung im Hinblick auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen bzw. dafür übernommen, dass die Nutzung des Produkts nicht zu Verlusten oder Schäden führt bzw. die gewünschten Ergebnisse liefert. Der Käufer ist allein dafür verantwortlich, die Eignung eines Produktes für den beabsichtigten Nutzungszweck zu prüfen und zu bestimmen. Die Überprüfungen sollten wiederholt werden, falls die Materialien oder Bedingungen sich auf beliebige Weise ändern. Kein Mitarbeiter, Händler oder Vertreter ist ermächtigt, diesen Sachverhalt zu ändern und eine Leistungsgarantie zu bewilligen.

**MITTEILUNG AN DEN BENUTZER:** Sie erklären sich durch Bestellung/Entgegennahme des Produkts mit den für die Region geltenden **Allgemeinen Geschäftsbedingungen von H.B. Fuller einverstanden. Sollten Sie sie nicht erhalten haben, fordern Sie bitte eine Ausfertigung an. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten Gewährleistungsausschlüsse im Hinblick auf stillschweigende Zusagen (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf einen Gewährleistungsausschluss in Bezug auf die Eignung für einen bestimmten Zweck) sowie Haftungsbeschränkungen. Sonstige Geschäftsbedingungen werden abgelehnt.** Auf jeden Fall gilt Folgendes: (1) **Die Gesamthaftung von H.B. Fuller beschränkt sich im Rahmen einer beliebigen Forderung bzw. Reihe miteinander verbundener Forderungen, welche im Hinblick auf schuldrechtliche Ansprüche, Strafschadenersatz (einschließlich Fahrlässigkeit), Verletzung der Rechtspflichten, Irreführung, Gefährdungshaftung bzw. aufgrund anderer Ursachen geltend gemacht werden, auf jeden Fall auf die Ersetzung der beschädigten Produkte bzw. die Rückerstattung des Einkaufspreises der beschädigten Produkte.** (2) H.B. Fuller **haftet nicht für Gewinnausfälle, Vertragseinbußen, Geschäftsausfälle, Verminderungen des Firmenwertes oder sonstige unmittelbare Schäden bzw. Folgeschäden** aufgrund bzw. in Verbindung mit der Bereitstellung von Produkten. (3) **Nichts in diesen Bedingungen bewirkt einen Ausschluss bzw. eine Beschränkung der Haftung von H.B. Fuller für Betrug, grobe Fahrlässigkeit, für Tod bzw. Personenschäden durch Fahrlässigkeit oder für eine Verletzung zwingender stillschweigender Bestimmungen, außer das Gesetz lässt dies zu**