



TEC™ 614

Linoleumklebstoff, EC1 plus

Eigenschaften

- sehr emissionsarm
- geruchsneutral nach Durchtrocknung
- sehr ergiebig
- gutes Anzugsvermögen
- sehr gut streichbar
- stuhlrollenfest
- geeignet auf Fussbodenheizungen



Für das Kleben von

- Linoleum und Linoleumfliesen mit synthetischem Rücken
- Korkment in Bahnen
- Teppichen mit Latexschaumrücken
- Teppichen mit Jute- und synthetischem Zweitrücken
- Teppichen mit füllstofffreien Rücken
- Vinyl-Verbundbelägen mit Polyestervlies und Mineralfaserträger
- Nadelfilz und Kugelgarn
- Colovinyl
- Korkment

Technische Daten

Basis:	Acrylatdispersion
Farbe:	hellbeige
Dichte:	1,16
Viskosität:	mittlerviskos
Auftragsart:	Zahnspachtel TKB A2 / B1, Colovinyl TKB A2
Verbrauch:	260 - 300 g/m ² , je nach Untergrund und Belagsart
Offene Zeit:	15 - 30 Minuten, abhängig von Temperatur, relativer Luftfeuchte und Untergrund
Endfestigkeit:	nach ca. 24 Stunden, abhängig von Temperatur, relativer Luftfeuchte, Saugfähigkeit des Untergrundes und Bodenbelagsart
Reinigung:	Wasser
Lagerfähigkeit:	12 Monate
Lagerbedingungen:	gut verschlossen bei Raumtemperatur
Frostempfindlichkeit:	ja
Entsorgung:	Unter Beachtung der örtlichen Amtsvorschriften, flüssige Produktereste als Sondermüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Das entleerte offene Gebinde mit eingetrockneten Produkterückständen einer Verbrennungsanlage zuführen.

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, riss- und staubfrei sein. Feuchtigkeit und Raumbedingungen müssen der SIA Norm 253 entsprechen. Gut saugfähige Untergründe müssen vorgestrichen werden TEC™ 044 (Verdünnungen siehe Merkblatt TEC™ 044).

Fussbodenheizungen: TEC™ 614 kann auf fussbodenbeheizten Konstruktionen verwendet werden. Mindestens 24 Stunden vor dem Verkleben die Heizung abschalten, frühestens 48 Stunden danach die Heizung wieder einschalten, stufenweise 5 °C pro Tag (Herstellerangaben beachten).

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut umrühren!

Klebstoff mit Zahnpachtel vollflächig auf den Untergrund auftragen. Die Spachtelzahnung ist so zu wählen, dass eine vollflächige Benetzung der Rückseite erzielt wird, der Belag jedoch nicht „schwimmt“. Klebstoffnester sind zu vermeiden.

Linoleum kann sofort eingewalkt, gut angerieben bzw. angewalzt werden. Übrige Beläge sofort einlegen und gut anwalzen.

Bei Teppichen mit füllstofffreien Vliesrücken wird empfohlen, den Klebstoff mit Zahnung TKB A2 aufzutragen und den Belag nach einer Ablüftezeit von ca. 10 Minuten je nach Raumbedingungen einzulegen und anzureiben.

Bei wenig saugenden Untergründen ist eine kurze Wartezeit bis max. 10 Minuten einzuhalten. Kopfbenden und spannungsreiche Stellen sollen eingewalkt werden. Sollte der Belag nicht einwandfrei liegen, kann nach ca. 15 Minuten nochmals nachgerieben werden.

Hinweis:

Beläge vor dem Verlegen durch Lagerung der Raumtemperatur angleichen. Bei zu kalt gelagerten und nicht akklimatisierten Belägen sind Spitznähte möglich.

Ein Abdichten der Fugen mit Schmelzdraht soll erst nach ausreichendem Abbinden des Klebstoffes erfolgen. Bei textilen Belägen ist auf die Formbeständigkeit bei Feuchtigkeitseinwirkung (schrumpfen) zu achten.

Raumklima

Bei der Verarbeitung darf der Unterboden eine Temperatur von 16 °C, Raum, Belag und Klebstoff eine Temperatur von 18 °C nicht unterschreiten. Die relative Luftfeuchte darf 70% nicht überschreiten.

Gebindegrösse

11 kg

Zur besonderen Beachtung

Die schriftlichen und mündlichen Anwendungsempfehlungen des Verkäufers, die zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund des derzeitigen Erkenntnisstands in Wissenschaft und Praxis gegeben werden, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, die Produkte des Verkäufers auf ihre Eignung für den vorgesehenen Gebrauch in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

Eine verbindliche Aussage bedarf einer objektbezogenen Beratung. Bitte beachten Sie die gültigen Normen sowie die technischen Merkblätter der weiteren Materialien.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Informationen für dieses Produkt ihre Gültigkeit!

www.tec-swiss.com Letztes Update: 08.12.2017