



## TEC™ 658

### Wand-Spachtelmasse

#### Eigenschaften

---

- Wandspachtelmasse
- standfest
- hohe Druckfestigkeit
- spannungsarm abbindend
- wasserbeständig
- geeignet für das Aufbringen von Tapeten, Wandbelägen und keramischen Platten

#### Für das Nivellieren von

---

Zementgebundenen und anderen mineralischen Untergründen im Innenbereich in dünnen und dicken Schichten bis 5 mm, die mit einem Belag versehen werden.

#### Technische Daten

---

Basis:	Zement mit Zuschlagstoffen und Kunststoffbindemitteln
Farbe:	Grau
Schichtdicke:	2 mm bis max. 10 mm
Mischungsverhältnis:	25 kg TEC™ 658 + 6 l Wasser
Verarbeitungszeit:	Die Fertigmischung innerhalb von ca. 20 Minuten verarbeiten
Mindestverarbeitungs- temperatur:	Ab +10-25 °C Raum- und Untergrundtemperatur
Verbrauch:	Ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> je mm Schichtdicke
Trockenzeit:	Die Schicht ist bei einer Temperatur von 20 °C nach 1 Tag verlegereif. Obengenannte Zeiten sind abhängig von den Raumbedingungen und der Schichtdicke.
Endfestigkeit:	Die Endfestigkeit von zementären Nivelliermassen wird nach 28 Tagen erreicht.
Reinigung:	In nassem Zustand mit Wasser
Lagerfähigkeit:	12 Monate
Lagerbedingungen:	Gut verschlossen bei Raumtemperatur
Physiologische Wirkung:	Ätzend. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Warnung auf der Packung beachten.

#### Untergrund

---

Der Untergrund muss sauber, trocken, riss- und staubfrei sein, die Feuchtigkeit muss der SIA Norm 253 entsprechen.

Lose Anstriche und Beschichtungen müssen vorgängig entfernt werden. Löcher und Risse mit TEC™ 905 füllen. Saugende Untergründe sind vorzustreichen TEC™ 044 (Verdünnungen siehe Merkblatt TEC™ 044).

Nicht saugende Untergründe sind vorzustreichen mit TEC™ 044 (Verdünnungen siehe Merkblatt TEC™ 044).

## Verarbeitung

---

TEC™ 658 nach Vorschrift mit einem elektrischen Rührwerk zu einer geschmeidigen, klumpenfreien Masse anrühren. Die Fertigmischung innerhalb von 20 Minuten auftragen in einer Mindestschichtdicke von 2 mm. Frische Ausgleichsschichten vor Zug und Sonnenlicht schützen.

## Gebindegrösse

---

25 kg Sack

## Zur besonderen Beachtung

---

Die schriftlichen und mündlichen Anwendungsempfehlungen des Verkäufers, die zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund des derzeitigen Erkenntnisstands in Wissenschaft und Praxis gegeben werden, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, die Produkte des Verkäufers auf ihre Eignung für den vorgesehenen Gebrauch in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

Eine verbindliche Aussage bedarf einer objektbezogenen Beratung. Bitte beachten Sie die gültigen Normen sowie die technischen Merkblätter der weiteren Materialien.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Informationen für dieses Produkt ihre Gültigkeit!

[www.tec-swiss.com](http://www.tec-swiss.com) letztes Update 08.12.2017

WICHTIG: Die bereitgestellten Informationen, Spezifikationen, Verfahren und Empfehlungen ("die Informationen") beruhen auf unserer Erfahrung, von deren Richtigkeit wir ausgehen. Es wird keine Erklärung, Garantie oder Gewährleistung im Hinblick auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen bzw. dafür übernommen, dass die Nutzung des Produkts nicht zu Verlusten oder Schäden führt bzw. die gewünschten Ergebnisse liefert. Der Käufer ist allein dafür verantwortlich, die Eignung eines Produktes für den beabsichtigten Nutzungszweck zu prüfen und zu bestimmen. Die Überprüfungen sollten wiederholt werden, falls die Materialien oder Bedingungen sich auf beliebige Weise ändern. Kein Mitarbeiter, Händler oder Vertreter ist ermächtigt, diesen Sachverhalt zu ändern und eine Leistungsgarantie zu bewilligen.

**MITTEILUNG AN DEN BENUTZER:** Sie erklären sich durch Bestellung/Entgegennahme des Produkts mit den für die Region geltenden **Allgemeinen Geschäftsbedingungen von H.B. Fuller** einverstanden. Sollten Sie sie nicht erhalten haben, fordern Sie bitte eine Ausfertigung an. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten Gewährleistungsausschlüsse im Hinblick auf stillschweigende Zusagen (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf einen Gewährleistungsausschluss in Bezug auf die Eignung für einen bestimmten Zweck) sowie Haftungsbeschränkungen. Sonstige Geschäftsbedingungen werden abgelehnt. Auf jeden Fall gilt Folgendes: (1) Die Gesamthaftung von H.B. Fuller beschränkt sich im Rahmen einer beliebigen Forderung bzw. Reihe miteinander verbundener Forderungen, welche im Hinblick auf schuldrechtliche Ansprüche, Strafschadenersatz (einschließlich Fahrlässigkeit), Verletzung der Rechtspflichten, Irreführung, Gefährdungshaftung bzw. aufgrund anderer Ursachen geltend gemacht werden, auf jeden Fall auf die Ersetzung der beschädigten Produkte bzw. die Rückerstattung des Einkaufspreises der beschädigten Produkte. (2) H.B. Fuller haftet nicht für Gewinnausfälle, Vertragsstrafen, Geschäftsausfälle, Verminderungen des Firmenwertes oder sonstige unmittelbare Schäden bzw. Folgeschäden aufgrund bzw. in Verbindung mit der Bereitstellung von Produkten. (3) Nichts in diesen Bedingungen bewirkt einen Ausschluss bzw. eine Beschränkung der Haftung von H.B. Fuller für Betrug, grobe Fahrlässigkeit, für Tod bzw. Personenschäden durch Fahrlässigkeit oder für eine Verletzung zwingender stillschweigender Bestimmungen, außer das Gesetz lässt dies zu