



## TEC™ 905

### Schnellreparaturmasse

#### Eigenschaften

---

- einfach zu verarbeiten
- schnellhärtend
- ab 0 mm Stärke verwendbar
- sehr glatt zu erledigen
- schnell verlegereif

#### Anwendung

---

Schnellzement für:

- zum Korrigieren von Unebenheiten und Höhenunterschieden bei Bodenverebnungen und steinartigen Böden
- zum Füllen von Nähten von wasserabweisendem Plattenmaterial, Bitumen und Fliesenböden
- das Reparieren von beschädigtem Beton

#### Technische Daten

---

Basis:	Zement mit Zuschlagstoffen
Farbe:	grau
Konsistenz:	Pulver
Mischungsverhältnis:	4 Raumteile TEC™ 905 auf 1 Raumteil Wasser
Verbrauch:	abhängig von der Reparatur
Wartezeit:	keine
Verarbeitungszeit:	innerhalb von 5 Minuten nach Mischung*
Verarbeitungstemperatur:	Minimal 15° – maximal 25° C
Trockenzeit:	15 – 30 Minuten *
Auftragsweise:	Glättekelle, Maurerkelle oder Malerspachtel
Lagerbedingungen:	kühl und trocken lagern
Lagerfähigkeit:	12 Monate, in ungeöffneter Verpackung
Frostempfindlich:	nein
Feuergefährlich:	nicht brennbar
Physiologische Wirkung:	Ätzend. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Warnung auf Packung beachten.

\* Die aufgegebenen Werte sind Laborwerte, welche im Hinblick auf die klimatischen Bedingungen, Untergrundarten und Schichtdicken nur als Richtwerte zu sehen sind.

#### Untergrund

---

- TEC™ 905 kann auf jeden starren, steinartigen Untergrund aufgetragen werden, der zug- und druckfest, sauber, fett- und schmutzfrei ist, gemäss der SIA Norm 253.
- Glatte und nicht saugfähige Untergründe (Bodenfliesen, Granito, Terrazzo usw.) dünn und gleichmässig vorstreichen mit TEC™ 044.
- Poröse Untergründe vorab anfeuchten mit Wasser oder grundieren mit TEC™ 044.

## Verarbeitung

---

- 4 Raumteile TEC™ 905 auf 1 Raumteil Wasser und zu einer klumpenfreien Masse anrühren
- Die Fertigmischung sofort verarbeiten mit einer Glättkelle, Malerspachtel oder Maurerkelle.
- Der aufgetragene TEC™ 905 kann bis ungefähr 1 Stunde nach der Aushärtung noch geglättet werden, indem der Mörtel leicht mit Wasser besprenkelt und mit dem Flachspan geglättet wird.

## Verarbeitungsbedingungen

---

Umgebungstemperatur:	Min. 10° C – max. 25° C
Temperatur für Material und Untergrund:	Min. 10° C – max. 25° C
Relative Luftfeuchtigkeit:	40% – 70%

## Gebindegrösse

---

Eimer mit Karton à 4 kg.

## Zur besonderen Beachtung

---

Die schriftlichen und mündlichen Anwendungsempfehlungen des Verkäufers, die zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund des derzeitigen Erkenntnisstands in Wissenschaft und Praxis gegeben werden, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, die Produkte des Verkäufers auf ihre Eignung für den vorgesehenen Gebrauch in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

Eine verbindliche Aussage bedarf einer objektbezogenen Beratung. Bitte beachten Sie die gültigen Normen sowie die technischen Merkblätter der weiteren Materialien.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Informationen für dieses Produkt ihre Gültigkeit!

[www.tec-swiss.com](http://www.tec-swiss.com) letztes Update 12.12.2017



H.B. Fuller Europe GmbH – Talacker 50 - CH-8001 Zürich

WICHTIG: Die bereitgestellten Informationen, Spezifikationen, Verfahren und Empfehlungen ("die Informationen") beruhen auf unserer Erfahrung, von deren Richtigkeit wir ausgehen. Es wird keine Erklärung, Garantie oder Gewährleistung im Hinblick auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen bzw. dafür übernommen, dass die Nutzung des Produkts nicht zu Verlusten oder Schäden führt bzw. die gewünschten Ergebnisse liefert. Der Käufer ist allein dafür verantwortlich, die Eignung eines Produktes für den beabsichtigten Nutzungszweck zu prüfen und zu bestimmen. Die Überprüfungen sollten wiederholt werden, falls die Materialien oder Bedingungen sich auf beliebige Weise ändern. Kein Mitarbeiter, Händler oder Vertreter ist ermächtigt, diesen Sachverhalt zu ändern und eine Leistungsgarantie zu bewilligen.

**MITTEILUNG AN DEN BENUTZER:** Sie erklären sich durch Bestellung/Entgegennahme des Produkts mit den für die Region geltenden **Allgemeinen Geschäftsbedingungen von H.B. Fuller einverstanden. Sollten Sie sie nicht erhalten haben, fordern Sie bitte eine Ausfertigung an. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten Gewährleistungsausschlüsse im Hinblick auf stillschweigende Zusagen (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf einen Gewährleistungsausschluss in Bezug auf die Eignung für einen bestimmten Zweck) sowie Haftungsbeschränkungen. Sonstige Geschäftsbedingungen werden abgelehnt.** Auf jeden Fall gilt Folgendes: (1) **Die Gesamthaltung von H.B. Fuller beschränkt sich im Rahmen einer beliebigen Forderung bzw. Reihe miteinander verbundener Forderungen, welche im Hinblick auf schuldrechtliche Ansprüche, Strafschadenersatz (einschließlich Fahrlässigkeit), Verletzung der Rechtspflichten, Irreführung, Gefährdungshaftung bzw. aufgrund anderer Ursachen geltend gemacht werden, auf jeden Fall auf die Ersetzung der beschädigten Produkte bzw. die Rückerstattung des Einkaufspreises der beschädigten Produkte.** (2) **H.B. Fuller haftet nicht für Gewinnausfälle, Vertragseinbußen, Geschäftsausfälle, Verminderungen des Firmenwertes oder sonstige unmittelbare Schäden bzw. Folgeschäden** aufgrund bzw. in Verbindung mit der Bereitstellung von Produkten. (3) **Nichts in diesen Bedingungen bewirkt einen Ausschluss bzw. eine Beschränkung der Haftung von H.B. Fuller für Betrug, grobe Fahrlässigkeit, für Tod bzw. Personenschäden durch Fahrlässigkeit oder für eine Verletzung zwingender stillschweigender Bestimmungen, außer das Gesetz lässt dies zu**