



## TEC™ 1K PU 538

### Colle réactive monocomposante pour gazon synthétique

#### AVANTAGES

---

- Colle monocomposante
- Colle durcissant à l'humidité.
- Film tenace flexible
- Sans solvant

#### UTILISATION

---

- Installation de gazons synthétiques en intérieur et extérieur.
- Collage aux joints et lignes de marquage sur bande de jonction sur support adéquats pour terrains sportifs.

En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre service d'assistance technique

#### CARACTERISTIQUES GENERALES

---

Base :	prépolymère polyuréthane
Couleur	vert
Nettoyage:	Körasolv GL
Temps de formation de peau :	90 min environ
Temps de prise :	6 – 8 h environ
Application :	à l'aide d'une spatule B2 ou B3
Consommation :	400-800 g/m <sup>2</sup> suivant le support, la spatule et le revêtement
Durée de vie	12 mois en emballage d'origine intact dans un local tempéré.
Sensibilité au froid	Eviter les températures inférieures à 10°C
Fiche de données de sécurité	Disponible sur demande

Les valeurs susmentionnées ont été établies en laboratoire et doivent être considérées comme indicatives compte tenu des variations possibles des conditions d'application (absorption du support, température, hygrométrie...).

#### CONDITIONS D'UTILISATION

---

Les substrats doivent être résistants, sains, propres, dépoussiérés et exempts de produits gras et de toutes substances susceptibles de nuire au collage. En cas de blanchiment de l'envers du revêtement, réaliser un essai préalable de collage.

Les substrats peuvent être secs ou humides lors du collage et de la prise de la colle. Eviter les situations d'eau ruisselante, sinon, l'eau peut créer un film formant une barrière entre l'adhésif et l'envers du gazon, empêchant le collage.

Températures idéales d'utilisation	Idéales entre 12 et 25 °C
Températures inférieures à 10°C :	La colle épaisse à basse température et le temps de prise s'allonge considérablement.
Températures supérieures à 25°C :	Le durcissement du mélange est accéléré

Veuillez consulter notre fiche de données de sécurité.

## APPLICATION

---

Le revêtement sera déroulé, les joints coupés et rabattus.

L'adhésif sera étendu à l'aide d'une spatule dentelée sur la bande de jonction **TEC™ Tape U 30/100** ou **TEC™ Tape F 30/100**. La quantité appliquée est fonction de la structure de l'envers du revêtement.

Le revêtement peut être affiché immédiatement après collage. Vérifier systématiquement le bon transfert de la colle à l'envers du revêtement. Si les matériaux à coller ne sont pas suffisamment humides ou ne sont pas perméables à l'humidité, le film de colle appliqué sur la bande de jonction doit être humidifié (pulvérisateur à eau).

Le délai de 90 min est conditionné par la température ambiante, l'hygrométrie, et la température du support. Si le revêtement n'est pas affiché dans ce délai, on risque un mauvais transfert de l'adhésif et un collage incorrect.

Après affichage, maroufler soigneusement à l'aide d'un rouleau. Pendant le temps de prise, les surfaces à coller doivent rester en contact permanent.

La même procédure s'applique pour l'installation des lignes de jeu.

Remarque : les restes d'adhésifs, outils et équipement peuvent être nettoyés avant durcissement à l'aide du Körasolv GL. L'adhésif durci ne peut s'enlever que mécaniquement.

Les emballages ouverts doivent être refermés de manière hermétique et consommés dans les meilleurs délais. L'humidité en contact avec les colles entraîne un épaissement de la colle.

Produit réservé à un usage professionnel

### Recommandation :

Tous les travaux devront être exécutés conformément aux DTU, CPT, règles professionnelles, etc. en vigueur, selon les fiches techniques respectives de nos produits, tout en respectant les directives de pose du fabricant de revêtement, recommandées au travers de guide de mise en œuvre, fiches techniques et autres documents.

[www.tecspecialty.com/europe](http://www.tecspecialty.com/europe)



H.B. Fuller Adhesives France SAS – 56, rue du Général de Gaulle – 67250 Surbourg - France

IMPORTANT : les informations, spécifications, procédures et recommandations fournies (ci-après « informations ») se fondent sur notre expérience et nous pensons qu'elles sont exactes. Aucune représentation ou garantie n'est donnée quant à l'exactitude ou l'exhaustivité desdites informations, ni au fait que l'utilisation du produit pourrait éviter des pertes ou des dommages ou obtenir les résultats souhaités. Seul l'acheteur est responsable de tester et de déterminer l'adéquation de tout produit pour l'usage prévu. Les essais devraient être répétés dans le cas d'un quelconque changement des matériaux ou des conditions. Aucun employé, distributeur ou agent n'est habilité à modifier ces faits et proposer une garantie de performance.

**NOTE À L'UTILISATEUR** : en commandant/recevant le produit vous acceptez les **termes généraux et conditions générales de vente d'H.B. Fuller** applicables dans la région. Veuillez demander une copie si vous ne l'avez pas reçue. Ces termes et conditions contiennent des clauses de non responsabilité de garanties implicites (y compris mais non limitées à des garanties de non responsabilité de bonnes conditions pour une utilisation particulière) et des limites de responsabilités. Tous les autres termes sont rejetés. Dans tous les cas, la **responsabilité globale d'H.B. Fuller** pour toute contestation ou série de contestations correspondantes pouvant résulter dans le contrat, le préjudice (y compris la négligence), la violation des obligations contractuelles, la fausse déclaration, la responsabilité stricte ou autre est limitée au remplacement des produits concernés ou au remboursement du prix d'achat pour les produits concernés. H.B. Fuller n'est pas responsable des pertes de profits, baisses de marges, pertes de contrats, pertes d'affaires, de la défection de clients ou de toute perte indirecte ou consécutive résultant ou en rapport avec la fourniture de produits.

Rien, sous quelque terme que ce soit, n'agira pour exclure ou limiter une quelconque responsabilité pour fraude d'H.B. Fuller, négligence grave ou pour la mort ou blessure personnelle résultant de négligence ou par violation d'un quelconque terme obligatoire implicite.