



TEC™ 967 Fibrex

Pasta niveladora flexible reforzada con fibra para suelos de madera y renovación Clase P3

VENTAJAS

- Mortero autonivelante con fibra de calidad superior - Excelente capacidad autoniveladora
- Especialmente recomendado para reformas sobre soporte de madera
- Aplicable en una pasada de 3 a 30 mm en locales con clasificación P3 como máximo
- Gran resistencia al punzonamiento
- Puede mezclarse, transportarse y aplicarse con bomba
- Emissioncode EC1Plus : Emisiones muy bajas



UTILIZACIÓN

- Especialmente indicado para trabajos de renovación, preparación de suelos en interiores antes de la instalación de revestimientos para suelo de PVC, linóleo, caucho, textiles, cerámicos, parquets pegados...Renovación de soportes: antiguos revestimientos cerámicos, restos de cola antiguos
- En antiguos soportes no recubiertos y antiguos revestimientos en buen estado
- En soportes de madera sensibles a la deformación

En caso de duda sobre posibles aplicaciones, póngase en contacto con nuestro servicio técnico

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	Aglutinantes hidráulicos, cargas minerales, resinas sintéticas y aditivos especiales
Color	Gris
Embalaje	Saco en papel kraft con capa de polietileno de 25 kg
Proporción de la mezcla	5 litros de agua por 25 kg de polvo, es decir, 20% de agua
Consumo	1,5 kg/m ² /mm de espesor
Vida útil	Aprox. 30 minutos*
Tiempo de apertura al tránsito peatonal	De 2 a 4 horas a 18° - 20°C
Tiempo de secado antes de pegar el revestimiento	Aprox. 24 horas
Temperatura de trabajo	+5° C a +30°C
Conservación	12 meses en el embalaje original cerrado y protegido del calor y la humedad
Ficha de datos de seguridad	Disponible bajo demanda.

* Estos plazos son para una temperatura de 20°C y para un espesor de aplicación del enlucido de 3 mm.

Los valores indicados se han obtenido en un laboratorio y deben tomarse como orientación teniendo en cuenta las posibles variaciones de las condiciones de aplicación (absorción del soporte, temperatura, humedad, higrómetros...)

LOS SOPORTES

- TEC™ 967 Fibrex se puede aplicar en cualquier tipo de suelo (madera, cerámica, hormigón, etc.) siempre que sea suficientemente sólido, firme, esté seco permanentemente, limpio, sin aceite o grasa y sin suciedad de acuerdo con los requerimientos de la norma DTU 53.12
- Si los soportes a base de cemento no presentan la tasa de humedad requerida o en el caso de grietas, utilizar nuestra imprimación epoxi TEC™ 024 MVB, y respetar las condiciones de aplicación descritas en la ficha técnica del producto.
- Materiales en losetas y tablas de madera deben estar firmemente sujetos al suelo de obra. Materiales que se encuentren sueltos o agrietados se deben atornillar o fijar al suelo fuertemente.
- Todas las partes friables del soporte, que no se adhieran o se adhieran con dificultad (residuos de escayola, lechadas, película superficial, producto de curado, restos de pintura, restos antiguos de cola...) deberán eliminarse mecánicamente mediante cepillado, lijado, fresado o granallado.
- Soportes con baldosas antiguas parcialmente o totalmente conservadas:

- Soportes con baldosas antiguas parcialmente o totalmente conservadas:
 - Proceder a la eliminación de elementos rotos o sueltos y después igualar con la pasta niveladora TEC™ 940 QUICK.
 - Sobre zonas conservadas, eliminar grasas, productos de mantenimiento y protección del suelo utilizando lejía, disolución de sosa o undesengrasante. Aclarar abundantemente y dejar secar perfectamente.
 - Según necesidad, se efectuará un lijado de las superficies.
- Sobre soporte de madera
 - Controlar la solidez de la estructura y si fuera necesario emprender trabajos de consolidación.
 - Crear o mantener la aireación de la capa inferior del parquet.
 - Lijar la superficie del soporte de madera
 - Aspirar perfectamente la superficie
 - Aplicar las bandas periféricas de separación TEC™802
- Para todos los soportes, eliminar por aspiración el polvo y partículas no adherentes y aplicar una imprimación la más adaptada a la naturaleza del soporte y a los requerimientos futuros del local (consultar las fichas técnicas correspondientes)
 - Soporte absorbente: por ejemplo TEC™ 049 | TEC™ 044/2 | TEC™ 023
 - Soporte no absorbente: por ejemplo TEC™ 047 | TEC™ 044/2 | TEC™ 023
 - Soporte de madera: por ejemplo TEC™ 047 | TEC™ 023
 - Sobre losetas termoplásticas semiflexibles: TEC™ 047 | TEC™ 044/2 | TEC™ 023
- Respetar las consignas relativas a la seguridad en el trabajo.

Nota: Comprobar que la imprimación esté perfectamente seca antes de comenzar la aplicación del alisante. Prohibir el tránsito sobre la imprimación aplicada.

Respetar las fichas técnicas de los diferentes productos de preparación de los soportes utilizados.

CONDICIONES DE USO

Temperatura de aplicación	La aplicación no debe realizarse cuando haya heladas ni mucho calor
Higrometría máxima permitida	La temperatura ambiente, material y suelo debe ser de entre +5°C y +30° C
Proteger la pasta niveladora recién preparada de las corrientes de aire, de la irradiación solar y del calor	60-75%

APLICACIÓN

- Utilizar agua a 10° C como mínimo, para la mezcla.
- Mezclar TEC™ 967 FIBREX con agua limpia: proporción de la mezcla: 5 litros de agua por 25 kg de polvo.
- En un recipiente limpio, verter el agua y añadir el polvo poco a poco agitando para obtener una pasta homogénea y sin grumos. Utilizar un mezclador de varillas conectado a una taladradora eléctrica (300 a 500 vueltas/min máx.).
- Una vez preparado el producto puede utilizarse inmediatamente después del amasado. La vida útil en la artesa varía en función de la temperatura. En la práctica es de 30 minutos.
- Extender el producto en una sola pasada con una alisadora con movimientos amplios de vaivén, formando una capa de grosor comprendido entre 3 mm hasta 30 mm. En la ida, echar una primera capa sin espesor manteniendo la alisadora casi vertical para eliminar las burbujas de aire. A la vuelta, ajustar el espesor deseado alisando con la herramienta casi horizontal. Esta técnica permite que fluya el alisante en los recovecos del soporte y que tan solo quede una escasa porosidad residual.
- Para mejorar el efecto autolisante y la calidad de la superficie, pasar por la capa de pasta niveladora todavía fresca nuestro rodillo para eliminar burbujas (obligatorio en el caso de aplicación con bomba).
- El tiempo de secado es de 24 horas a 20°C para una capa de 3 mm de espesor.
- Limpieza de herramientas y manchas frescas con agua limpia.

Recomendaciones:

Todos los trabajos deben ejecutarse de acuerdo con el documento técnico unificado (DTU), el código de edificación (CPT), los reglamentos profesionales vigentes, según las fichas técnicas respectivas de nuestros productos y respetando las directivas de colocación del fabricante del revestimiento recomendadas en la guía de aplicación, fichas técnicas y otros documentos.

www.tecspecialty.com/europe



H.B. Fuller Adhesives France SAS – 56, rue du Général de Gaulle – 67250 Surbourg - Francia

IMPORTANTE: las informaciones, especificaciones, procedimientos y recomendaciones suministradas (en adelante «informaciones») se basan en nuestra experiencia y consideramos que son exactas. No se ofrece ninguna representación ni garantía de exactitud o exhaustividad de dichas informaciones, ni respecto de que la utilización del producto pudiera evitar pérdidas o daños y perjuicios u obtener los resultados deseados. El comprador es el único responsable de probar y determinar la idoneidad de cualquier producto para el uso previsto. Las pruebas deberán repetirse en caso de cualquier cambio de los materiales o las condiciones. Ningún empleado, distribuidor o agente está autorizado para modificar estos hechos y proponer una garantía de rendimiento.

NOTA PARA EL USUARIO: Al solicitar/recibir el producto, acepta usted los términos y condiciones generales de venta de H.B. Fuller aplicables en la región. Puede solicitar una copia si no la ha recibido. Estos términos y condiciones contienen cláusulas de no responsabilidad de garantías implícitas (incluidas entre otras las garantías de no responsabilidad de buenas condiciones para una utilización particular) y de los límites de responsabilidades. Se rechazan cualesquiera otros términos. En todos los casos, la responsabilidad global de H.B. Fuller respecto de toda controversia o serie de controversias correspondientes que pudieran producirse en el marco del contrato, el perjuicio (incluida la negligencia), la violación de las obligaciones contractuales, la declaración falsa, la responsabilidad estricta u otra se limitan a la sustitución de los productos afectados o al reembolso del precio de compra de los productos afectados. H.B. Fuller no es responsable de las pérdidas de beneficios, reducciones de márgenes, pérdidas de contratos, pérdidas de negocios, del abandono de clientes o de toda pérdida indirecta o consecuente resultante de o relacionada con el suministro de productos.

Nada, en modo alguno, influirá para excluir o limitar cualquier responsabilidad por fraude de H.B. Fuller, negligencia grave o por fallecimiento o lesión personal resultante de negligencia o por violación de cualquier condición obligatoria implícita.